




Laques classiques Ralston

Laque à base de résine alkyde avec une excellente résistance (à l'extérieur)

- Ralston Satin
- Ralston Semi-Matt
- Ralston Matt



• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Satin, Semi-Matt & Matt

Les laques « classiques » de Ralston sont à base de résine alkyde, se diluent à la térébenthine et sont particulièrement résistantes à l'extérieur. Elles sont résistantes, d'une belle fluidité et faciles à appliquer. Elles jaunissent à peine; ce qui permet de les utiliser tout aussi bien à l'intérieur.



Extérieur
Intérieur

Ralston Satin

- Excellente fluidité et couverture
- Belle brillance satinée
- Jaunit à peine
- Très résistante aux griffes et aux coups

Utilisation

Comme peinture de finition pour bois, métal ou synthétique prétraité.



Extérieur
Intérieur

Ralston Semi-Matt

- Belle finition semi-mate
- Très bonne fluidité
- Couvre bien les bords
- Brillant longue durée

Utilisation

Comme laque de finition pour bois, métal ou synthétique prétraité.



Extérieur
Intérieur

Ralston Matt

- Grande résistance aux éraflures et aux coups
- Belle apparence matte
- Excellente fluidité et couverture
- Ne jaunit pas

Utilisation

Comme peinture de finition pour bois, métal ou synthétique prétraité.

Lorsqu'elles manquent de lumière UV les peintures (intérieures) à jaunir. Nos peintures Ralston Aqua sont une alternative non jaunissante pour l'intérieur.

	Ralston Satin	Ralston Semi-Matt
Rendement Théorique *	13 m ² /l	11,6 m ² /l
Condition De La Durée De Séchage	20 °C / 65 % H.R.	20 °C / 65 % H.R.
Temps De Séchage Hors Poussière **	3	2
Temps De Recouvrement **	18	16
Épaisseur Couche Humide	85 Mμ	85 Mμ
Épaisseur De Couche Sèche	50 Mμ	50 Mμ
Degré De Brillance	Satin, ca. 35 G.U. à 60 °	Satin profond, ca. 20 G.U. à 60 °

	Ralston Matt
Rendement Théorique *	13 m ² /l
Condition De La Durée De Séchage	20 °C / 65 % H.R.
Temps De Séchage Hors Poussière **	4
Sèche Au Toucher Après **	5
Temps De Recouvrement **	18
Épaisseur Couche Humide	78 Mμ
Épaisseur De Couche Sèche	50 Mμ
Degré De Brillance	Mat, ca. 15 G.U. à 60 °

* En fonction du mode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée et du support

** Temps de séchage en heures

Si vous désirez en savoir plus, nous vous renvoyons à www.ralstoncolour.com

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-11