

# Peinture acrylique de finition en dispersion aqueuse, additivée en siloxane, monocouche d'aspect mat poché arrondi

**DESTINATION**

Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Travaux neufs ou d'entretien.  
Travaux soignés.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Grande matité
- Véritable monocouche
- Grande blancheur durable dans le temps
- Respectueux de la santé et de l'environnement
- Odeur agréable

**TEINTES**

Blanc

**DEGRÉ DE BRILLANCE**

< 1 % sous 85°

**Caractéristiques techniques****ASPECT**

Poché Arrondi

**RENDEMENT**

Monocouche : 7 à 8 m<sup>2</sup>/l  
Bicouche : 8 à 12 m<sup>2</sup>/l

**CONDITIONNEMENT**

3 L - 15 L

**DENSITÉ MOYENNE**

1,44 ( $\pm$  0,05) à 20 °C

**EXTRAIT SEC EN VOLUME**

37 % ( $\pm$  2 %)

**EXTRAIT SEC EN POIDS**

55 % ( $\pm$  2 %)

**TEMPS DE SÉCHAGE**

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 30 min
- Sec au toucher : 4 h
- Recouvrable : 6 h

**RÉSISTANCE À L'ABRASION  
HUMIDE**

Norme NF EN 13 300 : Classe 2

**Mise en œuvre****MATÉRIEL D'APPLICATION**

Brosse, rouleau microfibre 14 mm (monocouche), rouleau polyamide texturé 12 mm (bicouche), pistolet

**DILUTION**

Prêt à l'emploi

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL**

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)



# Peinture acrylique de finition en dispersion aqueuse, additivée en siloxane, monocouche d'aspect mat poché arrondi

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

**Nota :**Pour obtenir la meilleure opacité possible en monocouche, nous déconseillons l'usage du rouleau antigoutte polyamide.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brossage</li> <li>• Égrenage</li> <li>• Époussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit</li> </ul>	
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonné		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou ODYSSEE PRIM ou DULIPRIM ou DULIPRIM HYDRO+</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 2 couches de COVRYL MAT SILOXANE</li> </ul>
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lessivage</li> <li>• Ponçage</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage/Rinçage</li> <li>• Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit</li> <li>• Ponçage éventuel</li> </ul>	

## Observations

### NOTA

### NORMALISATION

NFT 36-005 : Famille I – Classe 7b2

### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 2 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### INFORMATION CONSUMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

