




- Prêt à l'emploi, produit 2 en 1 : SPEC / SEPI
- Séchage très rapide
- Idéal pour les douches à l'italienne sol et mur (kit de 8 m²)
- Application facile au rouleau
- Résiste à la fissuration
- Associé à la bande CEGE BR

DÉLAI D'ATTENTE AVANT LA POSE DU CARRELAGE : 1h30 à 2 h



**Locaux EB+ collectifs**

- Plaque de plâtre hydrofugée ou non⁽³⁾
- Carreau de terre cuite et bloc de béton cellulaire montés à liant ciment⁽²⁾⁽³⁾

Locaux EC

- Carreau de terre cuite et bloc de béton cellulaire montés à liant ciment⁽²⁾⁽³⁾

⁽¹⁾ Le SPEC et le carrelage sont posés jusqu'à environ 1,80 minimum de haut.

⁽²⁾ Si le revêtement sur l'autre face de la cloison est sensible à l'eau.

⁽³⁾ Le SPEC et le carrelage sont posés sur toute hauteur.

MUR INTÉRIEUR rénovation**Locaux humides privatifs**

- Plaque de plâtre standards
- Enduit de plâtre
- Peinture murale
- Carrelage
- Supports cités en neuf en locaux humides privatifs remis à nu

Autres supports :

- Béton mural et enduit ciment
- Dalle béton et chape ciment

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

Ils doivent être conformes au NF DTU 52.2 en vigueur et justifier au sol d'une résistance à la glissance compatible à l'usage du local :

- grès de tout type
- faïence
- mosaïque de pâte de verre
- terre cuite
- pierre naturelle (utiliser un mortier-colle à base de ciment blanc)

MISE EN ŒUVRE**Conditions de travail**

Température ambiante : +5°C à +30°C

Ne pas utiliser en période de gel ou sur des supports chauds.

En cas de forte humidité (hygrométrie $\geq 80\%$), procéder à une ventilation permanente des locaux.

Préparation du support

Le support doit être propre, plan, sain, résistant, dépolu et sec (taux d'humidité résiduelle : plâtre $\leq 5\%$ et chape anhydrite $\leq 0,5\%$) et isolé de tout risque de remontées d'humidité.

Il doit présenter :

- une planéité de 5 mm sous la règle de 2 m et de 2 mm sous le réglet de 20 cm
- au sol, une pente de 1 cm/m minimum si présence de siphon
- sur les plages de piscine, une pente de 3 à 5%

1/ Éliminer tout élément mal adhérent ou pouvant nuire à l'adhérence de CEGELASTIC WP.

2/ Traiter les fissures comprises entre 0,3 et 0,8 mm avec CEGE BR noyée entre 2 passes de CEGELASTIC WP.

3/ Vérifier la bonne adhérence des carreaux, des dalles semi-flexibles et de la peinture murale puis nettoyer par lessivage sodé ou ponçage.

4/ Vérifier la bonne adhérence de la peinture murale par le test de quadrillage.

5/ Primeriser les supports :

- Plaque de plâtre standard, béton cellulaire, enduit plâtre, certaines chapes sèches, ragréages poreux et supports très poreux avec CEGEPRIM AN ou CEGEPRIM UN2 (attendre 2 h minimum de séchage).

- Panneaux de bois hydrofugés avec CEGEPRIM RN ou CEGEPRIM ULTRA.

- Les anciens carreaux, peintures murales, dalles semi-flexibles non amiantées et les supports fermés avec CEGEPRIM RN ou CEGEPRIM UN2.

6/ Dépoussiérer les supports :

- Plaque de plâtre H1 et carreau de terre cuite.

Préparation du produit

Produit prêt à l'emploi à ré-homogénéiser si nécessaire avant emploi avec une truelle ou un malaxeur muni d'une hélice à faible vitesse (300 t/min).

Données techniques

- Délai d'attente entre les 2 couches : entre 30 min à 1 h (+20°C)

- Délai d'attente avant la pose du carrelage : 1h30 à 2 h (+20°C)

- Délai d'attente avant chape ou carrelage scellé : 1h30 à 2 h (+20°C)

Application**1/ Traitement des points singuliers**

Les angles verticaux, rentrants ou sortants et les relevés sol-mur seront traités préalablement avec la bande CEGE BR ou pour les angles CEGEDRY AR (angle rentrant) et CEGEDRY AS (angle sortant) noyés entre 2 passes de CEGELASTIC WP appliquée au pinceau ou à la patte de lapin.

Les autres points comme les seuils, les traversées de canalisations, les raccords avec les évacuations (siphons et caniveaux), les huisseries etc... sont détaillés dans le CPT SPEC Résine en vigueur et les règles professionnelles de l'APSEL-CSFE Planchers Intermédiaires Intérieurs - Édition mars 2010

2 / Traitement des parties courantes

SPEC : appliquer sur le support préparé une 1^{re} couche de CEGELASTIC WP avec un rouleau poils 8 mm à raison de 400 g/m² minimum. Puis sur la 1^{re} couche durcie, appliquer une 2^{ème} couche de 400 g/m² minimum.

SEPI (ÉTANCHÉITÉ) :

- utilisation hors ATEX pour les locaux P3E3 au plus : appliquer, sur le support préparé, une 1^{re} couche de CEGELASTIC WP avec un rouleau à poils de 12 mm à raison de 600 g/m² minimum. Puis sur la 1^{re} couche durcie, appliquer une seconde couche de 600 g/m² minimum ;

- utilisation selon l'ATEX pour les locaux P4S3 au plus : appliquer, sur le support préparé, une 1^{re} couche de CEGELASTIC WP avec un peigne V4 à raison de 1200 g/m² minimum. Puis sur la 1^{re} couche durcie, appliquer une seconde couche de 1200 g/m² minimum.

Finition**AU SOL**

Pose collée (locaux P3 au plus avec ou sans siphon) : coller les carreaux en simple ou en double encollage selon la dimension des carreaux avec les mortiers-colles CARROSOUPLE N2, CARROFLEX HRA DUO ou EPOFIX C3.

Consommation non couverte par l'ATEX :

- 1 200 g/m² en deux couches en utilisation SEPI au sol des locaux P3E3 au plus.

Consommation couverte par l'ATEX :

- 2 400 g/m² en deux couches en utilisation SEPI au sol des locaux P4S3 au plus,
- 800 g/m² en deux couches en utilisation murale (SPEC)

Dans le cas d'une chape P4S rapportée, mettre en œuvre le mortier de chape CEGESOL MCN selon sa fiche technique puis coller les carreaux avec CARROFLUID N2.

Dans le cas d'une pose collée en direct, coller avec CARROFLUID N2.

AU MUR

Coller les carreaux en simple ou en double encollage selon la dimension des carreaux avec les mortiers-colles CARROSOUPLE N2, CARROFLEX HRA DUO, EPOFIX C3 ou pour des faïences de format < 1200 cm² avec l'adhésif sans ciment CARROPATE LH PRO (hors ATEX).

Nettoyage

Taches et outils : immédiatement à l'eau.

CONSOUMATIONS

SPEC : minimum 0,8 kg/m² en 2 passes

SEPI : minimum 1,2 kg/m² en 2 passes dans les locaux P3E3 au plus (hors ATEX) ou 2,4 kg/m² selon ATEX dans les locaux P4S3 au plus

CONDITIONNEMENT

Seaux de 7 et 22 kg

Kit CEGELASTIC WP 8 m² spécial douche à l'italienne comprenant :

- 7 kg de CEGELASTIC WP
- 7 m de bande CEGE BR
- 1 rouleau patte de lapin

CONSERVATION ET STOCKAGE

1 an en emballage d'origine, non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes températures. CRAINT LE GEL.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour connaître les précautions d'emploi, de stockage et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité la plus récente, disponible sur le site www.cegecol.com.

Mentions légales :

Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagé. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. SIKAFRANCE S.A.S. - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 49 92 80 00.