

AREX HYDRO

Primaire antirouille



DEFINITION

Primaire antirouille polyvalent. Acrylique diluable à l'eau.

DESTINATION

AREX HYDRO est une peinture à utiliser autant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Ce produit s'applique sur les surfaces métalliques en atmosphères rurale et urbaine.

Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux, ainsi que les galvanisés après une préparation soignée.

PROPRIETES

- Excellent pouvoir antirouille.
- Excellente résistance à la corrosion.
- Film dur et adhérent.

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

PREPARATION

- La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2,5.
- Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique.
- En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes
- Le support doit être exempt de graisse et de tout produit hydrophobe.

APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Sur revêtement neuf, appliquer en général 1 à 2 couches de 40 microns secs.
- Sur métal brut, en extérieur pour prolonger la durée de vie de l'ouvrage, imprimer avec notre AREX HYDRO et terminer avec 2 couches de ZICOR HYDRO.
- Sur support rouillé, appliquer NET ROUILLE afin de convertir la rouille puis imprimer avec AREX HYDRO puis appliquer 2 couches de ZICOR HYDRO en finition.

Brosse et rouleau laqueur :

- Sans dilution.

Airless :

- Diluer de 4 à 6%.

• Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

DILUANT

Eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM

Mat.

BRILLANT SPECULAIRE

Inférieur à 10 sous 60°

TEINTES

Blanc et Gris RAL 7040.

CONDITIONNEMENT

1 litre, 2,5 litres et 15 litres.

LIANT

Résine acrylique en phase aqueuse.

DENSITE

1,22

SECHAGE

(à 23°C, H.R. :50 %)

- Hors poussières : 20 minutes.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 8 heures.

EXTRAIT SEC

En poids : 50 %.

En volume : 38 %.

CONSERVATION

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

RENDEMENT

10 à 12 m²/l pour 1 épaisseur sèche de 40 microns secs.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HYGIENE ET SECURITE

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

REGLEMENTATION COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l. Ce produit contient moins de 40 g/l de COV.

DECHETS

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

Code CED : 080112.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.