

PHOSPHONET

Dégraissant phosphatant pour métaux



DEFINITION

Liquide de nettoyage pour métaux ferreux et galvanisé. Dégraissant – phosphatant – dérochant – dérouillant

DESTINATION

PHOSPHONET est un traitement dégraissant et dérouillant pour les métaux ferreux sur lesquels le sablage n'est pas possible.

C'est également un dérochant pour l'aluminium

PROPRIETES

- Réagit chimiquement sur la rouille et forme une pellicule phosphatante.
- Dégraisse.
- Par dérochage de l'aluminium, facilite l'accrochage des couches de peinture.

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

- Brosse, rouleau, pulvérisation, chiffon
- Badigeonner le support et laisser réagir 10 à 20 minutes jusqu'à l'obtention d'un changement de teinte (obtention d'une teinte grise)
- Rincer abondamment à l'eau
- Laisser sécher le support avant mise en peinture

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

DILUANT

Eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT

1 litre, 5 litres et 20 litres

AGENT ACTIF

Acides et diluant.

DENSITE

1,06

SECHAGE

(à 23°C, H.R. :50 %)
Laisser agir de 10 à 20 minutes.

EXTRAIT SEC

En poids : 30,5%.

En volume : 16%.

CONSERVATION

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

RENDEMENT

5 à 10 m²/l

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

HYGIENE ET SECURITE

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

DECHETS

Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu/récipient comme des déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales.

CED : 080111*/150110

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.