

# Art Intervention / Creative Spark


## Carpet Tiles

### Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

|                                                                                                                                 |                |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Construction</b><br>Structure - Structuur - Konstruktion                                                                     |                | Tufted 1/10" gauge loop                                                       |
| <b>Pile fibre composition</b><br>Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht                            |                | 100% solution dyed nylon                                                      |
| <b>Secondary backing</b><br>Envers - Rug - Beschichtung                                                                         |                | EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)                     |
| <b>Total weight</b><br>Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht                                                             |                | ± 4100 g/m²                                                                   |
| <b>Pile weight</b><br>Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht                                                        |                | ± 540 g/m²                                                                    |
| <b>Surface pile weight</b><br>Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht                              |                | ± 370 g/m²                                                                    |
| <b>Total thickness</b><br>Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke                                                         |                | ± 6,3 mm                                                                      |
| <b>Surface pile thickness</b><br>Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke                                                     |                | ± 3,1 mm                                                                      |
| <b>Surface pile density</b><br>Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohndichte                                               |                | ± 0,119 g/cm³                                                                 |
| <b>Number of tufts</b><br>Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl                                                        |                | 176.300/ m²                                                                   |
| <b>Wear classification</b><br>Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse                                        | EN 1307        | 33 / LC1                                                                      |
| <b>Castor chair suitability</b><br>Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhllolleneignung               | EN ISO 4918    | A: intensive use                                                              |
| <b>Fire classification</b><br>Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse                                                   | EN 13501-1     | Bfl-s1                                                                        |
| <b>Dimensional stability</b><br>Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität                      | EN 986         | ≤ 0,20%                                                                       |
| <b>Colour fastness to light</b><br>Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit       | EN ISO 105-B02 | ≥ 7                                                                           |
| <b>Rubbing fastness</b><br>Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit                                               | EN ISO 105-X12 | ≥ 4                                                                           |
| <b>Colour fastness to water</b><br>Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit                                            | EN ISO 105-E01 | ≥ 4                                                                           |
| <b>Thermal resistance</b><br>Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand                          | ISO 8302       | 0,072 m².K/W                                                                  |
| <b>Sound absorption</b><br>Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad                                       | EN ISO 354     | 0,15 αw<br>Hz 125 250 500 1000 2000 4000<br>as -0,01 0,00 0,06 0,17 0,25 0,34 |
| <b>Impact sound reduction</b><br>Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 10140-3 | ΔLw = 32 dB                                                                   |
| <b>Permanent antistatic</b><br>Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch                         | ISO 6356       | ≤ 2 kV                                                                        |
| <b>Number of colours</b><br>Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben                                              |                | 32                                                                            |
| <b>Size &amp; Packaging</b><br>Dimensions & Emballage - Formaatt en verpakking - Abmessungen & Verpackung                       |                | 50 x 50 cm<br>5 m²/box - 24 boxes/pallet                                      |
| <b>GUT-Prodís Number</b><br>Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer                                           |                | 3AA1D4DF                                                                      |

We reserve all rights for technical improvements. 04/2026



FLEXLOK



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)