BEAUFLOR®
we decorate your floor

Sonipro | FICHE TECHNIQUE

INFORMATION PRODUIT				
Norme produit	EN ISO 26986			
Classification européenne	ISO 10874 (EN 685)		23 domestique élevé 32 commercial général 41 industriel léger modéré	classe
Classement UPEC*			$U_{2s}P_2E_{2/3}C_2$	
N° Certificat QB UPEC A+*	QB 30		357-003.1	
Épaisseur totale*	EN ISO 24346 (EN 428)		3,00	mm
Épaisseur couche d'usure*	EN ISO 24340 (EN 429)		0,35	mm
Poids*	EN ISO 23997 (EN 430)		1850	g/m²
Largeur standard*	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4	m
Longueur standard	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 30	m
INFORMATION TECHNIQUE				
Groupe d'abrasion*	EN 660-2		T	
Stabilité dimensionnelle*	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Incurvation*	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B02		≥ 6	
Poinçonnement*	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,35 (exigée par la norme) 0,24 (valeur moyenne mesurée)	mm
Isolation acoustique bruit de choc*	EN ISO 717/2		Δ Lw 19	dB
Coefficient de frottement dynamique	EN 13893		> 0,60	
Glissance	DIN 51130		R10	
Sonorité à la marche*	NF S 31-074		classe A (Lnew <65dB)	
Réaction au feu	EN 13501-1		Bfl-s1	classe
Chauffage par le sol	EN 12667		compatible	
Isolation thermique	ISO 8302		0,028	m².K/W
Conductivité thermique	ISO 10456		0,11	W/(m.K)
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987 (EN 423)		bonne	
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815		< 2kV	sur béton
Test de délaminage (résistance à peler)*	EN ISO 24345		≥ 50N/50mm	
Résistance aux pieds du meuble*	ISO 16581 (EN 424)		pas de dégâts	
Essai de la chaise à roulette*	EN ISO 4918		compatible (roue type H)	
Activité anti-bactérienne (E.coli - S.aureus - MRSA)	ISO 22196		< 99	%
Traitement de surface			Biocidal	
TVOC après 28 jours	ISO 16000 (EN 16516)		< 100	µg/m³

* Valeur certifiée

DURABILITÉ

Nous estimons qu'il est de notre devoir moral de contribuer à un monde plus durable. Ceci est illustré par le choix des matières premières, des partenaires, du transport et des procédés de fabrication. Notre sélection des matières premières est basée sur une combinaison des demandes de nos clients pour un produit de qualité et des exigences d'impact minimal sur l'environnement.

Sans orthophtalates

100% RECYCLABLE

- Sans métaux lourds
- Sans solvants
- Sans formaldehyde
- Sans platifiants nocifs

E1 APPROVED FOR EMISSIONS

E1 signifie que la teneur en formaldéhyde est inférieure à 0,1 ppm (= 0,12 mg/m³ d'air)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

Nos produits sont classés A+ pour l'émission de substances volatiles dans l'air intérieur (étiquetage sanitaire obligatoire en France depuis janvier 2012).

floor score

9 BB Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

CARACTÉRISTIQUES

EN 14041
CE
05
DOP: 450-CC0013-1
B.I.G. Floorcoverings NV
Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke
BELGIUM
NB: 0534
Resilient floor covering for use within building
DS Bfl-s1

COMFORT BAC · PROTECH COATING · R10 CLASSIFICATION · LOW VOC · BACTERIA SHIELD+ KILLS 99,9% IN SECONDS ISO 22196 · SLIP RESISTANT · FLOOR HEATING · WARRANTY 8 YEAR RESIDENTIAL

Revêtements de sol résilients
http://evaluation.cstb.fr/
QB UPEC·A+
2s 2 2/3 2
Sonipro° 357-003.1
19dB
Classe A

Veuillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles à des modification de nature technique à tout moment. Les contenues des documents sont valables du 21/05/2025 et Beauflor se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Notre technologie est en constante évolution, alors avant d'entreprendre des projets, nous vous encourageons à nous contacter afin de maintenir notre plus haut niveau de normes.