

Mortier de crépi fin pour le lissage des surfaces intérieures et extérieures.



* Informations sur le niveau de substances volatiles présentes dans l'air intérieur et présentées au risque de toxicité par inhalation. La classification va de A+ (niveau d'émission très bas) à C (Portes autorisées).

Finition fine.

Additif avec un rehausseur de blancheur.

Réparation et colmatage des pores et des fissures dans les supports en béton et mortier.

Imperméable à la pluie. Perméable à la vapeur d'eau.

Convient pour le lissage de revêtements plastiques ancrés.

Respirant.

Pose sur des dalles de ciment avec voile de verre.

Convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'à la rénovation de bâtiments et de revêtements anciens.



Utilisation



Normes



Prérequis de l'application

- Les indications d'utilisation se réfèrent, le cas échéant, à nos tests et connaissances et ne dispensent pas le consommateur d'étudier le produit et de vérifier qu'il s'adapte à l'utilisation envisagée.
- Les utilisations ou applications non décrites ne seront pas couvertes par la garantie du produit.
- Avant d'utiliser ce produit, nous vous recommandons de consulter le manuel d'utilisation.
- Les données apportées dans cette documentation technique ont été obtenues dans des conditions de laboratoire standard, elles peuvent donc varier en fonction de la mise en œuvre et des conditions environnementales particulières, qui échappent à notre contrôle.
- Le marquage de ce produit est établi conformément aux dispositions des **Normes UNE EN 998-1** et exclusivement dans les conditions qui y sont indiquées pour l'analyse technique et la vérification continue de la régularité du produit.
- GECOL** garantit la totale performance de ses produits auxiliaires dans les situations indiquées. Les matériaux d'autres marques ou situations non décrites peuvent affecter les propriétés physiques et esthétiques de nos produits.

Champ d'application

Mortier hydraulique allégé pour la réhabilitation superficielle des façades et des revêtements stables ancrés, afin d'éviter la réparation et la réalisation de la totalité de l'enduit.

Convient pour le revêtement en couche mince d'éléments verticaux et horizontaux et la régularisation superficielle de tous les types de béton, de mortier et en général de tous les types de revêtements stables ancrés.

Égalisation et lissage de supports irréguliers sur des peintures et revêtements synthétiques ancrés, compacts et non émulsifiables, ainsi que sur des panneaux de fibres-ciment, de bois-ciment ou de plâtre.

Mode d'emploi

1_Recommandations préalables

- Par temps chaud, en plein soleil ou en cas de vent, prenez les mesures appropriées pour éviter que le revêtement ne sèche trop rapidement, ce qui entraînerait une perte de dureté (humidifier à nouveau).
- Lors de l'application d'une couche d'apprêt avec le même produit pour lisser le support, vérifiez sa dureté avant d'appliquer la couche de finition (réhydratez au cas où elle ne serait pas à l'état pierreux, si elle a séché pour les raisons susmentionnées).
- N'ajoutez pas d'eau supplémentaire lors de la finition de la surface, car cela pourrait provoquer des fissures et une décoloration de la finition finale.
- Les restes de produit qui ont commencé à durcir ne doivent pas être réimprégnés d'eau.
- Dans les joints entre des supports de nature différente, il est recommandé de renforcer le mortier avec un treillis.
- Respectez les joints de séparation et de retrait du support, ainsi que les intersections des pans de travail.
- N'ajoutez pas de ciment, de sable ou d'autres substances qui pourraient affecter les propriétés du matériau.
- Dans toutes les rénovations, il faut procéder à une restauration complète jusqu'au support d'origine.
- Sur les surfaces hétérogènes, utilisez un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis de la gamme **GECOL Malla** et introduisez-le à la truelle par-dessus la première couche alors qu'elle est encore fraîche.
- En cas de doute, contactez notre Service Technique.

2_Préparation du support

- De manière générale, tous les supports doivent être : résistants, propres, stables, rugueux, avec un certain degré d'absorption et d'humidité et parfaitement durcis, exempts de restes d'huile et traitements hydrofuges.
- Nettoyer le support en enlevant la poussière, la saleté, etc.
- Sur des supports excessivement poreux ou par temps chaud, humidifier préalablement la surface et attendre que le film d'eau disparaisse, puis appliquer vigoureusement pour garantir l'adhérence et l'expulsion de l'air des pores.
- Types et conditions des supports :

A. Support en béton :

Ferme et propre, offrant une résistance optimale et ayant fini tous les retraits inhérents au béton.

Évitez les coulis de surface et/ou agents de démoulage en nettoyant mécaniquement ou en lavant avec **GECOL Desincrustante**.

Rincez à l'eau claire et laissez sécher.

B. Support de mortier de ciment :

Ferme et propre, offrant une résistance optimale et ayant fini tous les retraits inhérents au mortier.

En cas de pulvérisation mécanique, trempez plusieurs fois après deux jours pour éviter le dessèchement. Talochez dans tous les cas.

C. Support de peinture :

Ferme et propre.

Éliminez toutes les zones décollées.

Il est recommandé de vérifier la stabilité de ce support dans son ensemble, particulièrement sur les zones exposées, les zones ombragées et les zones à haute perméabilité intérieure-extérieure.

3_Préparation du mélange

- Malaxez le produit avec de l'eau claire et un batteur électrique lent jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laissez reposer et mélangez la pâte à nouveau.
- La quantité d'eau indiquée sur l'emballage est indicative et peut varier d'un faible pourcentage en fonction de la zone géographique du centre de production.
- Des mélanges plus ou moins thixotropes peuvent être obtenus selon l'application à réaliser.
- L'ajout d'une quantité d'eau excessive peut entraîner une réduction de l'épaisseur pendant la phase plastique du processus de séchage, ce qui réduit la performance finale et nuit à la bonne application du produit.

4_Application

- Appliquez en deux ou plusieurs couches jusqu'à l'obtention de la planimétrie souhaitée.
- Une fois que le produit a atteint une certaine consistance et qu'il a perdu une partie de l'eau, il faut enduire la surface avec une fine taloche éponge.
- Lissez immédiatement la surface à l'aide d'une truelle en acier inoxydable pour laisser une surface complètement plane.

Limites d'emploi

Ne pas utiliser :

- Sur les revêtements de sol.
- Sur le plâtre et le métal.
- Dans les endroits où l'eau peut stagner.
- Sur des irrégularités de forte épaisseur et sur des supports inconsistants.

Nettoyage

Le nettoyage des résidus sur les outils et sur les surfaces revêtues doit se faire à l'eau, avant le durcissement du produit.

Données techniques

Consommation	Application
1,2 +/- 0,5 kg / m ² par mm d'épaisseur.	Eau de gâchage : 6 – 6,5 litres/25 kg environ.
Livraison	Durée de vie du mélange : Environ 180 minutes.
Emballages : sacs en papier plastifié de 25 kg.	Épaisseur d'application : 1 à 5 mm.
Couleur : blanc.	Temps ouvert : 1 à 3 heures (selon les conditions environnementales et l'épaisseur de l'application).
Produit	Température d'application : de +5 °C à +35 °C (mesurée sur le substrat).
Composition : chaux aérienne naturelle, conglomerats hydrauliques, agrégats légers, agrégats de granulométrie compensée, résines à haute déformabilité et additifs organiques et inorganiques.	Performances finales
Masse volumique apparente de la poudre : 1,20 +/- 0,10 kg/litre.	Résistance à la compression : type CS IV - supérieure à 7,5 N/mm ²
Stockage	Résistance à la flexotraction : supérieure à 2 N/mm ²
24 mois à compter de la date de fabrication tant que l'emballage est fermé et protégé des intempéries.	Absorption d'eau par capillarité : W2; $\leq 0,2 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{0,5}$.
	Adhérence : supérieure à 0,5 N/mm ² – FP: B.
	Coefficient de résistance à la vapeur d'eau : $\mu \leq 15$
	Réaction au feu : Euroclasse A1.

Données de sécurité

DANGER



GHS07



GHS05

Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H335 Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

P261 Éviter de respirer les poussières.

P280 Porter des gants / vêtements / lunettes / masques de protection.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver abondamment à l'eau et au savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation en vigueur en matière d'élimination des déchets.

1999/45/CE Le produit contient des réducteurs de chrome VI, la période d'efficacité déclarée est celle indiquée sur l'emballage.